

MATOFLEX TMQ

PASZTILLA és POR

TERMÉK LEÍRÁS

Hatóanyag: Polimerizált 2,2,4-trimetil-1,2-dihidrokinolin (TMQ)

CAS-szám: 26780-96-1

Szín: Borostyán-barna, szilárd

Megjelenés: Pasztilla vagy por



A TMQ primer antioxidánsként működik. Elismer-
ten az egyik leghatékonyabb kémiai antioxidáns. A gu-
miipari termékek öregedésgátlójaként óvja a terméke-
ket a légköri oxigén okozta gyors roncsolódástól.

KISZERELÉS

Pasztilla: 20 kg-os papírsák - 50 zsák/paletta (1000 kg) - zsugorfóliázva
1000 kg-os big-bagin 1000 kg FIBC (big-bag)
vagy a vevő igényeinek megfelelően

Por: 15 kg-os papírsák - 50 zsák/paletta (750 kg) - zsugorfóliázva
vagy a vevő igényeinek megfelelően

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Gyakorlatilag az összes gumiipari termék előállításakor használható antioxidáns.

Nagyon jó védőhatással rendelkezik, véd a hő és oxigén okozta öregedés ellen. Fémkataliti-
kus oxidációra is erős gátló hatást gyakorol.

Széles körben használják autó, motorkerékpár és kerékpár abroncsok, gumicsövek, ragasztó-
szalagok, gumi betétek, elektromos vezetékek, kábelek, egyéb gumiipari termékek gyártásához.

Szintén használható latex termékekbe is.

TÁROLÁS

Tárolás, jól záródó csomagolásban, száraz, jól szellőző helyen. Óvjuk közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, tűztől. Tárolási hőmérséklet hosszabb ideig ne haladja meg a 30 °C-ot.

Garanciális idő; az előírásnak megfelelő tárolás esetén, pasztilla esetén gyártástól számított 2 év, por esetén gyártástól számított 1 év.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

PASZTILLA *** PASZTILLA *** PASZTILLA

Műszaki adatok	m.e.	Minimum	Maximum	Módszer
Megjelenés	-	borostyán-barna pasztilla		Visual MM.02.001
Lágyuláspont	°C	85	100	DIN/ISO 4625
Illékonyság (2g/4h/70°C)	%	-	0,4	ASTM D 4571
Hamu tartalom	%	-	0,2	ASTM D 4574

POR *** POR *** POR

Műszaki adatok	m.e.	Minimum	Maximum	Módszer
Megjelenés	-	sárgás por		Visual MM.02.001
Lágyuláspont	°C	95	106	DIN/ISO 4625
Illékonyság (2g/2h/105°C)	%	-	0,5	ASTM D 4571
Hamu tartalom	%	-	0,5	ASTM D 4574

Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse szakembereinket a fenti elérhetőségeken.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Toxikológiai tulajdonságokról, egyéb óvintézkedésekről további részletes információk a Biztonsági adatlapon olvashatók.

A közölt információk legjobb tudásunkon, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Tekintettel arra, hogy a helyi körülményekre, a termékünkön kívül alkalmazott egyéb anyagokra ráhatásunk nincs, illetve ezek a körülmények és anyagok rendkívül változatosak lehetnek, előzetes próbák elvégzésével, feltétlenül ellenőrizze az alkalmazhatóságot a helyi viszonyok közt, győződjék meg a termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz. Az ismertető tartalmára vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt elfogadni nem tudunk (ez alól kivételt képez a gyártó súlyos hanyagságára visszavezethető hiba). Jelen ismertető hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.